

Information produit

Product information sheet

Iridium®

Collection édition «en tous cas»

Papier de fort grammage et au grain naturel, d'une surface profonde ou ultrasuave, Iridium grain feutre est un papier d'une forte modernité. La main est belle ; le blanc, l'écru, l'ivoire gourmand et les finitions métal se déclinent en grammages élevés pour d'autres applications.

Les papiers Iridium réalisés sur feutre concentrent tout le savoir-faire et l'exigence de nos maîtres papetiers.

Ils livrent les plus belles surfaces, de l'état précieux d'un blanc rayonnant à un ivoire délicatement crème.

Certification HP Indigo sur demande.

de 160 à 320 g.

Applications

Edition, communication d'entreprise, brochures, couvertures, encarts, intercalaires, cartes.

Utilisation

Impression laser et jet d'encre : qualité d'impression garantie jusqu'à 120 g/m².
Autre : offset, typographie, sérigraphie, thermogravure, timbrage, dorure à chaud, gaufrage, vernis...

Recommandations d'impression

Trame : 133 lpi pour Iridium feutre.

L'utilisation d'encre de séchage rapide est recommandée.

Il est possible d'utiliser des encres UV ; éviter les séries fraîches.

L'emploi d'une poudre anti-maculante est conseillé.

Prévoir un temps de séchage long.

Séchage infrarouge possible.

Pour obtenir un meilleur résultat sur les papiers à texture, il est conseillé d'augmenter la pression des blanchets et d'utiliser des blanchets compressibles.

Lors de l'impression laser il est obligatoire d'utiliser des encres spécifiques.

Les finitions métal se prêtent à l'impression offset, en utilisant des encres UV ou siccatives.

Vernis

Les vernis offset, mat ou de protection s'adaptent parfaitement.

Une sous-couche ou un vernis d'accrochage compatible est conseillé avant l'application d'un vernis UV. Les papiers légers ne peuvent pas être vernis (inférieurs à 160 g/m²^{ww}). Les vernis sérigraphiques offrent de bons résultats après un ou plusieurs passages.

Façonnage

Pliage conseillé dans le sens des fibres.

À partir de 160 g/m² un rainage avant pliage est nécessaire.

Emballage et stockage :

Afin de limiter les échanges hygrométriques :

— Stocker le papier à la température du local d'impression dans son emballage d'origine.

— Ôter la macule juste avant l'impression.

— Emballer le papier dans sa macule après impression.