

Information produit

Product information sheet

Iridium®

Collection édition «en toutes lettres»

Papiers d'édition non filigranés en faible grammage. Ils se prêteront avec qualité à vos travaux d'édition et d'impression offset ou bureautique.

Iridium grain feutre est un papier d'une forte modernité. La main est belle et il livre les plus belles surfaces, de l'état précieux d'un blanc rayonnant à un ivoire délicatement crème.

Certification HP Indigo sur demande.

de 115 à 160 g.

Applications

Edition, communication d'entreprise, têtes de lettres.

Utilisation

— Impression laser et jet d'encre : qualité d'impression garantie jusqu'à 120 g/m².
— Autre : offset, typographie, sérigraphie, thermogravure, timbrage, dorure à chaud, gaufrage, vernis...

Recommandations d'impression

Trame : 133 lpi.

L'utilisation d'encres de séchage rapide est recommandée.

Il est possible d'utiliser des encres UV ; éviter les séries fraîches.

L'emploi d'une poudre anti-maculante est conseillé.

Prévoir un temps de séchage long.

Séchage infrarouge possible.

Pour obtenir un meilleur résultat sur les papiers à texture, il est conseillé d'augmenter la pression des blanchets et d'utiliser des blanchets compressibles. Lors de l'impression laser il est obligatoire d'utiliser des encres spécifiques.

Vernis

Les vernis offset, mat ou de protection s'adaptent parfaitement.

Une sous-couche ou un vernis d'accrochage compatible est conseillé avant l'application d'un vernis UV. Les papiers légers ne peuvent pas être vernis (inférieurs à 160 g/m²). Les vernis sérigraphiques offrent de bons résultats après un ou plusieurs passages.

Façonnage

Pliage conseillé dans le sens des fibres.

À partir de 160 g/m un rainage avant pliage est nécessaire.

Emballage et stockage :

Afin de limiter les échanges hygrométriques :

— Stocker le papier à la température du local d'impression dans son emballage d'origine.

— Ôter la macule juste avant l'impression.

— Emballer le papier dans sa macule après impression.

Iridium